日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: ２００１年 ４月１０日

出 願 番 号
Application Number: 特願２００１－１１１００１

[ST. 10/C]: ［ＪＰ２００１－１１１００１］

出 願 人
Applicant(s): 株式会社ブリヂストン

２００３年１２月１１日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office 今 井 康 夫

出証番号 出証特２００３－３１０３１３７

【書類名】　特許願
【整理番号】　BS025-01P
【提出日】　平成13年 4月10日
【あて先】　特許庁長官　殿
【国際特許分類】　G02B 06/00
【発明者】
　【住所又は居所】　東京都小平市小川東町３－５－５－４３１
　【氏名】　田澤　晴列
【発明者】
　【住所又は居所】　東京都東村山市美住町１－１９－１
　【氏名】　杉山　秀夫
【発明者】
　【住所又は居所】　埼玉県狭山市柏原３４０５－１８１
　【氏名】　田沼　逸夫
【特許出願人】
　【識別番号】　000005278
　【氏名又は名称】　株式会社ブリヂストン
【代理人】
　【識別番号】　100107515
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　廣田　浩一
　【電話番号】　03-5304-1471
【選任した代理人】
　【識別番号】　100107733
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　流　良広
　【電話番号】　03-5304-1471

【選任した代理人】

【識別番号】　100114328

【弁理士】

【氏名又は名称】　能登　恵美子

【電話番号】　03-5304-1471

【手数料の表示】

【予納台帳番号】　124292

【納付金額】　21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】　明細書　1

【物件名】　図面　1

【物件名】　要約書　1

【プルーフの要否】　要

【書類名】　明細書

【発明の名称】　線状発光体

【特許請求の範囲】

【請求項１】　少なくとも一端に光入射部を有し、軸方向に沿った周側面上に該光入射部に対面する光反射面を備えた光反射溝を形成した透光性棒状体を少なくとも有してなる線状発光体において、

前記光反射溝が前記光反射面の両端に溝壁を有することを特徴とする線状発光体。

【請求項２】　溝壁が、光反射溝の両端に線状発光体の軸方向と平行に対向配置された請求項１記載の線状発光体。

【請求項３】　溝壁が、溝底に対し略法線方向に位置する請求項１又は２記載の線状発光体。

【請求項４】　溝底が、線状発光体の軸方向に対し略法線方向に延設された請求項１乃至３のいずれか１項記載の線状発光体。

【請求項５】　光反射溝が、Ｖ字状溝、及び両端部が逆円錐形状であるＶ字状溝のいずれかである請求項１乃至４のいずれか１項記載の線状発光体。

【請求項６】　光反射溝の頂角が６０～１２０度である請求項１乃至５のいずれか１項記載の線状発光体。

【請求項７】　線状発光体が、前記透光性棒状体よりも低屈折率であって該透光性棒状体を被覆する透光性クラッドを有してなる請求項１乃至６のいずれか１項記載の線状発光体。

【請求項８】　光反射溝と対向する方向における該光反射溝からの反射光の輝度が５００ｃｄ／ｍ^{2}以上である請求項１乃至７のいずれか１項記載の線状発光体。

【請求項９】　軸方向に直交する方向の断面における、光反射溝側と対向する側の形状が真円形の一部及び楕円形の一部のいずれかである請求項１乃至８のいずれか１項記載の線状発光体。

【請求項１０】　透光性棒状体における光入射部に光を照射する発光体を有する請求項１乃至９のいずれか１項記載の線状発光体。

【請求項１１】　車両用燈具として使用される請求項１乃至１０のいずれか１項記載の線状発光体。

【請求項１２】　多色である請求項１乃至１１のいずれか１項記載の線状発光体。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】

本発明は、側周面から光を放射させるようにした線状発光体に関し、特に室内燈、車両のテールランプ等の車両用燈具として好適な線状発光体に関する。

【０００２】

【従来の技術】

従来から、線状の発光が得られる発光体としては、ネオン管や蛍光管等が知られているが、ネオン管や蛍光管は高電圧を必要とし、感電や漏電の危険性があるため、例えば、水中や雨のかかる場所、又は雪のかかる個所では使用することができず、しかも、ガラス管で形成されているので、人や車等が物理的に衝突して破損するおそれのある場所では、使用することができなかった。また、曲面状に彎曲させるような恰好で使用する場合には、その曲率に合わせたガラス細工を行う必要があり、熟練を要し、その結果コストの増大を招いていた。その上、消費電力が１ｍ当たり数十W程度と大きいから、長時間に亘り使用する場合には、商用電源を利用できる場所でなければ使用できないという問題点があった。

【０００３】

近年、これらの問題を解決するものとして、可撓性チューブに透明コア液又は柔軟な透明ポリマーを充填した光伝送チューブやプラスチック光ファイバーを撚り合わせたものが提案されている。

【０００４】

即ち、上記提案は、光源から出射される光を光伝送チューブ等に入射させ、数十ｍの長尺に亘りチューブ側面から光を出射させるものであり、光源と発光部とを分離できるから、水中や屋外、或いは爆発のおそれのある環境でも使用でき、しかも、破損の危険性もなく、またガラス細工等の複雑で面倒な加工が不要であ

り、施工性も良好なものである。

【０００５】

しかしながら、このような光伝送チューブ等は、数十m程度の長さに亘って発光させるもので、側面の発光効率が低く、輝度を上げるには５０～２５０W程度の高電力光源が必要である。また、側面発光を目的として水中や屋外或いは爆発の虞れのある環境で使用するには光源の防護対策が必要で、これに伴って光源装置自体が大型化し、収納場所が大幅に制限されている。

【０００６】

一方、側周面から光を放射させるようにした線状発光体として、管状クラッドと、該管状クラッドの構成材料よりも高屈折率の材料で構成されるコアとを備える光伝送チューブにおいて、該管状クラッドとコアとの間に該管状クラッドの長さ方向に沿って帯状の反射層を形成し、前記コアを通る光を該反射層で反射・散乱させて該反射層形成側と反対側の管状クラッド側周面から放出させるようにした光伝送チューブよりなるものが近年注目されている（特開２０００－３９５１９号公報など）。

【０００７】

前記光伝送チューブでは、反射層を管状クラッドとコアとの間にチューブの長さ方向に沿って帯状に形成してあり、光量の最も多いコア内部を通る強い光がこの帯状の反射層で反射され、該反射層と反対側のチューブ側周面から指向性の高い強い光として放出される。これらの線状発光体の反射層としては、光拡散性の粒子が用いられている。この光拡散性粒子に光が当たるとあらゆる方向（ロッドの長さ方向、周方向）に散乱されるが、周方向については反射層の幅を狭くすることにより指向性を制御している。

【０００８】

しかしながら、上記光拡散性粒子からなる反射層の場合、線状発光体の軸方向の指向性は制御することが困難であるという問題があった。

【０００９】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、このような状況下、従来における諸問題を解決し、以下の目的を達

成することを課題とする。

即ち、本発明は、光反射面の両端に溝壁を有する、所謂両端止めの光反射溝を備え、これにより軸方向の出射光の角度分布と周方向の出射光の角度分布の双方ともが最適化され、側周面から光を高指向性で放射させることができる高性能な線状発光体を提供することを目的とする。

【００１０】

【課題を解決するための手段】

本発明は、前記課題を達成するため、下記の線状発光体を提供する。

【００１１】

請求項１の発明は、少なくとも一端に光入射部を有し、軸方向に沿った周側面上に該光入射部に対面する光反射面を備えた光反射溝を形成した透光性棒状体を少なくとも有してなる線状発光体において、

前記光反射溝が前記光反射面の両端に溝壁を有することを特徴とする線状発光体である。

【００１２】

請求項２の発明は、溝壁が、光反射溝の両端に線状発光体の軸方向と平行に対向配置された請求項１記載の線状発光体である。

【００１３】

請求項３の発明は、溝壁が、溝底に対し略法線方向に位置する請求項１又は２記載の線状発光体である。

【００１４】

請求項４の発明は、溝底が、線状発光体の軸方向に対し略法線方向に延設された請求項１乃至３のいずれか１項記載の線状発光体である。

【００１５】

請求項５の発明は、光反射溝が、Ｖ字状溝、及び両端部が逆円錐形状であるＶ字状溝のいずれかである請求項１乃至４のいずれか１項記載の線状発光体である。

【００１６】

請求項６の発明は、光反射溝の頂角が６０～１２０度である請求項１乃至５の

いずれか１項記載の線状発光体である。

【００１７】

請求項７の発明は、線状発光体が、前記透光性棒状体よりも低屈折率であって該透光性棒状体を被覆する透光性クラッドを有してなる請求項１乃至６のいずれか１項記載の線状発光体である。

【００１８】

請求項８の発明は、光反射溝と対向する方向における該光反射溝からの反射光の輝度が５００ｃｄ／ｍ^{2}以上である請求項１乃至７のいずれか１項記載の線状発光体である。

【００１９】

請求項９の発明は、軸方向に直交する方向の断面における、光反射溝側と対向する側の形状が真円形の一部及び楕円形の一部のいずれかである請求項１乃至８のいずれか１項記載の線状発光体である。

【００２０】

請求項１０の発明は、透光性棒状体における光入射部に光を照射する発光体を有する請求項１乃至９のいずれか１項記載の線状発光体である。

【００２１】

請求項１１の発明は、車両用燈具として使用される請求項１乃至１０のいずれか１項記載の線状発光体である。

【００２２】

請求項１２の発明は、多色である請求項１乃至１１のいずれか１項記載の線状発光体である。

【００２３】

本発明によれば、少なくとも一端に光入射部を有し、軸方向に沿った周側面上に該光入射部に対面する光反射面を備えた光反射溝を形成した透光性棒状体を少なくとも有し、前記光反射溝が溝底に交差する溝壁を両端に有する（所謂、両端止め溝）ことにより、軸方向の出射光の角度分布と周方向の出射光の角度分布の双方ともが最適化され、軸方向に略直角な高指向性のライン状の強い光が得られると共に、安全性、耐熱性、耐候性、コストパフォーマンスに優れた線状発光体

が得られるものである。

【００２４】

【発明の実施の形態】

以下、本発明について、図面を参照して更に詳しく説明する。

図１は、線状発光体の一例を示す概略断面図であり、この線状発光体１０は、透光性棒状体１と、この透光性棒状体１の長手方向の一端に設けられた反射体７と、他端に対面配置されたＬＥＤ等の光源１２を備えている。

【００２５】

この線状発光体１０においては、透光性棒状体１の一端にのみ光源１２（発光体）が設けられており、この場合は、他端面に反射体７を設けることが好ましい。また、本発明においては、透光性棒状体の両端に光源を設けることもできる。

【００２６】

なお、透光性棒状体の軸方向に直交する方向の断面における、光反射溝側と対向する側（レンズ部分）の形状は、線状発光体の用途、目的などに応じて適宜選定することができるが、真円形の一部及び楕円形の一部のいずれかであることが好ましい。

【００２７】

前記透光性棒状体１は、特に制限されず目的に応じて種々選定することができるが、図２に示したように、少なくとも一端に光入射部を有する透光性棒状体１と、該透光性棒状体１よりも低屈折率であって該透光性棒状体を被覆する透光性クラッド３とを有してなるものが好ましい。

【００２８】

この透光性棒状体１の外周面には光入射部からの入射光を反射する光反射溝８が所定間隔離間して多数設けられている。この光反射溝８は、透光性棒状体１に達するようにクラッド３を貫いて設けられている。

【００２９】

前記線状発光体の光反射溝８は、図３（Ａ），（Ｂ）に示したように、前記光反射溝が溝底８ａに交差する溝壁８ｂ，８ｂを両端を有する（即ち、光反射溝の両端が止められている）ものである。また、溝底８ａが、透光性棒状体の軸方向

に対し略法線方向に延設され、溝壁８ｂ，８ｂが、溝底８ａに対し略法線方向に位置することが好ましい。

また、図４（Ａ），（Ｂ）に示したように、溝の両端が逆円錐形状であり、溝壁８ｂ，８ｂが溝底８ａに対して略法線方向から外れていても構わない。

このように光反射溝が溝底に交差する溝壁を両端を有することにより、光反射溝８の溝幅を短く調整することができ、周方向の出射角度分布と軸方向の出射角度分布の双方の最適化が図れるものである。

【００３０】

前記線状発光体の光反射溝８は、図５に示したように、線状発光体の軸方向に直交する軸と、前記光反射溝における光反射面８ｃとのなす角度θ（度）が、好ましくは$30 \leqq \theta \leqq 60$、より好ましくは$40 \leqq \theta \leqq 60$、更に好ましくは$45 \leqq \theta \leqq 55$である。

前記角度θが小さすぎると、出射光の分布が光源側に偏ってしまい、一方、大きすぎると、光源の他端側に出射光の分布が偏り、いずれの場合も指向性が低下し、輝度が低くなり、本発明の目的を達成できない場合がある。

【００３１】

前記光反射溝の断面形状は、Ｖ字形状又は逆円錐形状であることが好ましいが、必ずしも法線方向において左右対称形状である必要はなく、光入射部からの距離、光源の配置数などに応じて適宜断面形状を調整することが好ましい。

【００３２】

即ち、透光性棒状体の一端に光源を設けた場合には、角度θ（度）が光入射部からの距離が長くなるに従い漸次大きくなる（光反射溝の光反射面が光源からの距離が遠くなるほど傾斜して行く）ことが好ましく、これにより、線状発光体の長手方向の発光光量分布が均等化される。

【００３３】

従って、光反射溝の断面形状が法線方向において左右対称形状であれば、前記光反射溝の頂角は、前記角度θの２倍となるが、本発明においては、上述したように、光反射溝それぞれの光反射面の法線とのなす角が異なる場合を含むので、光反射溝の頂角は好ましくは６０度～１２０度、特に９０度～１１０度の範囲で

あることが好ましい。

【００３４】

また、透光性棒状体の両端に光源を設けた場合には、透光性棒状体の中央部へ行くほど光反射溝の光反射面が傾斜して行くことが好ましく、これにより、線状発光体の長手方向の発光光量分布が均等化される。

【００３５】

前記光反射溝８は、通常は、図６に示したように、透光性棒状体１の軸方向の法線位置に来るように形成されるが、図７に示したように、透光性棒状体１の軸方向の法線から多少角度を持つように形成することもできる。なお、図７と逆方向に角度を持たせても構わない。

【００３６】

なお、本発明にあっては、図８に示したように、片側にＬＥＤ等の光源１２を配置した場合には、光反射溝８の配置密度を光源１２から遠ざかるほど高くすることが好ましい。このようにすれば、線状発光体の長手方向の発光光量分布が均等化され易い。

【００３７】

更に、図９に示したように、両端にＬＥＤ等の光源１２，１２を配置した場合には、線状発光体の中央部へいくほど光反射溝８の配置密度を高くすることが好ましく、このようにすることにより、線状発光体の長手方向の発光光量分布が均等化され易い。

【００３８】

前記光反射溝の幅は、特に制限されないが、２～８ｍｍ、溝の深さは０．１～５ｍｍであることが好ましい。

この場合、片側にＬＥＤ等の光源を配置した場合には、光源から遠ざかるほど光反射溝幅を広く、かつ溝深さを深くすることが好ましい。また、両端にＬＥＤ等の光源を配置した場合には、線状発光体の中央部へいくほど光反射溝幅を広く、かつ溝深さを深くすることが好ましい。

更に、溝間隔は、溝の光源からの位置、光源の強さ、光源を一端に設けるか或いは両端に設けるか、透光性棒状体の長さなどの条件により異なるが、通常０．

２～４ｍｍであることが好ましい。

【００３９】

前記光反射溝は、成形金型の表面に光反射溝に対応する凸部を放電加工などにより作製し、透光性棒状体を押出成形時に形成することができる。また、直接研削により形成することもできる。

【００４０】

このように構成された線状発光体にあっては、透光性棒状体の左端面から入った光は、両端止された光反射溝により散乱されて線状発光体の側周面からロスが少なく、効率よく側面放射され、光反射溝と対向する方向における該光反射溝からの反射光の輝度が５００ｃｄ／ｍ^{2}以上、好ましくは６００ｃｄ／ｍ^{2}以上、より好ましくは８００ｃｄ／ｍ^{2}以上の高輝度が達成し得る。

【００４１】

ここで、透光性棒状体を構成する材料には、透光性クラッドを構成する材料（クラッド材）よりも屈折率が高い透明材料が用いられ、一般的には、プラスチック、エラストマーなどから目的に応じて適宜選択使用される。

【００４２】

具体的には、透光性棒状体を構成する材料としては、固体状のものが好ましく、例えば、ポリスチレン、スチレン・メチルメタクリレート共重合体、（メタ）アクリル樹脂、ポリメチルペンテン、アリルグリコールカーボネート樹脂、スピラン樹脂、アモルファスポリオレフィン、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリアリレート、ポリサルホン、ポリアリルサルホン、ポリエーテルサルホン、ポリエーテルイミド、ポリイミド、ジアリルフタレート、フッ素樹脂、ポリエステルカーボネート、ノルボルネン系樹脂（ＡＲＴＯＮ）、脂環式アクリル樹脂（オプトレッツ）、シリコーン樹脂、アクリルゴム、シリコーンゴムなどの透明材料が挙げられ、これらの１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。

【００４３】

前記クラッド材としては、透光性棒状体よりも屈折率の低い透明材料の中から選択することができ、プラスチックやエラストマーなどの有機材料が挙げられる

。

【００４４】

グラッド材としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリメチル（メタ）アクリレート、フッ化ポリメチル（メタ）アクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、ポリ酢酸ビニル、ポリエチレン－酢酸ビニル共重合体、ポリビニルアルコール、ポリエチレン－ポリビニルアルコール共重合体、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、天然ゴム、ポリイソプレンゴム、ポリブタジエンゴム、スチレン－ブタジエン共重合体、ブチルゴム、ハロゲン化ブチルゴム、クロロプレンゴム、アクリルゴム、エチレン－プロピレン－ジエン共重合体（ＥＰＤＭ）、アクリロニトリル－ブタジエン共重合体、フッ素ゴム、シリコーンゴムなどが挙げられ、これらの１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができる。

【００４５】

上記透光性棒状体を構成する材料及びクラッド材のうち、透明性、屈折率等の光学特性、加工性などの面から、コア材としては、ポリスチレン、ポリカーボネート、スチレン－（メタ）アクリル共重合体（ＭＳポリマー）などが好ましく、また、クラッド材としては、（メタ）アクリル系ポリマーなどが好ましい。

【００４６】

透光性棒状体１の直径は、特に制限されないが、通常２～３０ｍｍ程度、特に５～１５ｍｍ程度であることが好ましい。また、透光性クラッド３の肉厚は通常０．０５～４ｍｍ、特に０．２～２ｍｍ程度であることが好ましい。

【００４７】

このような線状発光体の透光性棒状体を製造する方法としては、特に制限されず、常法により、透光性棒状体材料及びクラッド材を押出機に導入し、透光性棒状体材料を円柱状に、かつクラッド材を上記透光性棒状体を覆うチューブ状に同時に押出す、押出成形法などにより製造することができる。

【００４８】

本発明の線状発光体は、光源に用いるＬＥＤの色を変えることにより、様々な色に発光させることができ、多色化が可能である。例えばＲＧＢ３色ＬＥＤを用

いると、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、白（Ｒ＋Ｇ＋Ｂ）、黄（Ｒ＋Ｇ）、紫（Ｒ＋Ｂ）、コバルトブルー（Ｇ＋Ｂ）の７色の色替えが可能である。

【００４９】

本発明の線状発光体は、上述したように、軸方向の出射光の角度分布が最適化され、軸方向に略直角な高指向性のライン状の強い光が得られると共に、安全性、耐熱性、耐候性、コストパフォーマンスに優れたライン状の発光体が実現できるので、ネオン管代替（ゲーム機、パチンコなど）、建築照明部品（階段、手すりの照明、浴槽の手すりなど）、道路資材（道路標識、看板、停止線、道路鋲など）、自動車部品（ドア、ステップ、テールランプ、室内外の照明など）、おもちゃなどに幅広く用いることができる。

【００５０】

以上、本発明の線状発光体について詳細に説明したが、本発明は上記実施の形態に限定されず、例えば、透光性棒状体の外周面の長手方向に沿って光反射層を設けてもよく、その他、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変更しても差支えない。

【００５１】

【実施例】

以下、実施例及び比較例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記の実施例に制限されるものではない。

【００５２】

〔実施例１、比較例１，２〕

２００ｔ型射出成形機を用いて、ＰＭＭＡ（ポリメタクリル酸メチル）ペレットを、φ１４ｍｍ、長さ２０ｃｍの内面の一部に長さ方向に沿って光反射層形成用の凸部を有するロッド用金型内に、スクリュー温度２２０～２４０℃、金型温度６０℃で射出成形し、透光性棒状体を作製した。

【００５３】

得られた透光性棒状体の外周面には、溝幅５ｍｍ、溝深さ０．５ｍｍ、溝間隔３．５ｍｍ、溝数５７個の図３に示したような両端が止められたＶ字状溝が軸方向に均等に形成されている。なお、溝角度は頂角で表しているが、この頂角の１

／２が線状発光体の軸方向に直交する軸と、前記光反射溝における光反射面とのなす角度θ（度）となる。

【００５４】

得られた透光性棒状体につき、光源としてＬＥＤ（赤色、ＨＰＷＴ－ＤＨ００）を４個用い、片側から入射し、２９番目の溝位置（光源側から１０ｃｍ）の溝角の変化による輝度視野角特性について、視野角を発光面の正面（０度）から±６０度まで変えたときの発光面の輝度（ｃｄ／ｍ^2）をミノルタ色彩色度計ＣＳ１００を用いて測定した。結果を表１及び図１０に示す。

【００５５】

また、軸方向（長さ方向）の輝度分布（側面輝度）について、光源としてＬＥＤ（赤色、ＨＰＷＴ－ＤＨ００）を４個用い、両端から入射し、視野角０度での発光面の輝度をミノルタ色彩色差計ＣＳ１００を用いて測定した。結果を表２及び図１１に示す。

なお、比較例１として、溝及び白線（反射性塗料；ＳＧ１００、TiO_2を３３．３質量％含有アクリルウレタン系塗料）を設けないもの、比較例２として、溝を設けず、白線（反射防止層）を設けたものについて同様に測定した。

【００５６】

【表１】

		実施例1					比較例1	比較例2	
		V字状溝の頂角					なし	白線	
		60°	75°	90°	105°	120°			
視野角度（deg）	60	176.0	274.0	331.0	550.0	740.0	92.0	275.5	輝度
	50	213.4	365.1	421.0	599.7	1073.5	56.9	289.9	
	40	350.1	525.5	658.8	827.3	1378.9	28.6	344.0	
	30	507.5	732.7	918.0	1082.5	1758.0	19.1	416.6	
	20	712.3	935.0	1137.0	1325.0	1823.0	12.8	498.0	
	10	935.6	1083.3	1231.0	1467.4	1181.8	9.9	538.7	
	0	1030.0	1090.0	1170.0	1280.0	775.0	8.8	517.0	
	-10	1063.6	984.8	935.6	984.8	559.4	7.3	515.1	
	-20	1005.5	829.7	683.2	748.0	421.9	7.5	461.4	
	-30	853.0	603.6	474.6	551.7	342.9	8.4	394.0	
	-40	654.2	418.3	314.1	379.2	252.0	11.6	317.9	
	-50	516.8	291.2	214.7	252.6	194.8	18.3	237.8	
	-60	407.5	216.0	173.5	203.5	144.0	32.6	213.5	

【００５７】

【表２】

		実施例1					比較例2	
		V字状溝の頂角						
		60°	75°	90°	105°	120°	白線	
軸方向長さ	2cm	964	1002	1342	1586	795	520	輝度
	4cm	856	1093	1185	1255	755	519	
	6cm	945	1087	1170	1245	775	518	
	8cm	1013	1117	1250	1329	778	517	
	10cm	1030	1093	1170	1280	775	517	
	12cm	1010	1110	1245	1265	744	518	
	14cm	974	1083	1175	1235	738	519	
	16cm	915	1110	1180	1195	707	520	
	18cm	1053	1355	1340	1408	702	521	

【００５８】

〔実施例２、比較例３，４〕

光反射溝として、Ｖ字状溝の代わりに逆円錐状溝を用いた以外は、実施例１と同様にして溝角の変化による輝度視野角特性、側面輝度を測定した。結果を表３，４及び図１２，１３に示す。

この逆円錐形状溝は、図４に示したように両端が止められており、溝幅３．０～４．０ｍｍ、溝深さ０．５ｍｍ、溝間隔３．５ｍｍである。なお、溝角度は頂角で表しているが、この頂角の１／２が線状発光体の軸方向に直交する軸と、前記光反射溝における光反射面とのなす角度θ（度）となる。

【００５９】

【表３】

		実施例2					比較例3	比較例4	
		逆円錐状溝の頂角					なし	白線	
		60°	75°	90°	105°	120°			
視野角度（deg）	60	261.5	294.5	530.0	790.0	1390.0	92.0	275.5	輝度
	50	315.6	446.1	822.8	822.8	1928.4	56.9	289.9	
	40	443.5	699.4	1087.8	1332.9	2060.7	28.6	344.0	
	30	624.4	944.0	1299.0	2113.1	2295.0	19.1	416.6	
	20	794.0	1202.8	1541.1	2847.3	1860.6	12.8	498.0	
	10	947.4	1408.3	1565.8	2639.3	917.8	9.9	538.7	
	0	947.0	1490.0	1350.0	1910.0	454.0	8.8	517.0	
	-10	994.7	1457.5	1053.7	1270.4	307.3	7.3	515.1	
	-20	938.8	1061.9	738.6	882.4	327.0	7.5	461.4	
	-30	735.3	701.5	534.3	640	363.7	8.4	394.0	
	-40	497.2	509.4	400.6	460.4	317.1	11.6	317.9	
	-50	338.1	366.4	291.8	315.6	268.0	18.3	237.8	
	-60	257.5	272.5	201.5	247.0	215.0	32.6	213.5	

【００６０】

【表４】

		実施例2					比較例4	
		逆円錐状溝頂角						
		60°	75°	90°	105°	120°	白線	
軸方向長さ	2cm	884	1395	1226	2035	668	520	輝度
	4cm	785	1238	1416	1692	644	519	
	6cm	867	1380	1385	1671	656	518	
	8cm	929	1467	1376	1797	658	517	
	10cm	945	1490	1350	1816	656	517	
	12cm	927	1462	1376	1790	638	518	
	14cm	894	1410	1358	1713	634	519	
	16cm	839	1320	1412	1650	616	520	
	18cm	966	1524	1416	1860	613	521	

【００６１】

【発明の効果】

本発明によれば、光反射面の両端に溝壁を有する、所謂両端止め光反射溝を備えることにより、軸方向の出射光の角度分布と周方向の出射光の角度分布の双方ともが最適化され、側周面から光を高指向性で放射させることができ、特に室内燈、車両のテールランプ等の車両用燈具として好適な線状発光体が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図１】

本発明の線状発光体の一例を示す概略断面図である。

【図２】

透光性棒状体の一例を示す概略断面図である。

【図３】

光反射溝の形状を説明するための（Ａ）概略断面図、（Ｂ）斜視図である。

【図４】

別の光反射溝の形状を説明するための（Ａ）概略断面図、（Ｂ）斜視図である。

【図５】

光反射溝の光反射面と直交軸とのなす角度を説明する説明図である。

【図６】

光反射溝の一例を示す（Ａ）平面図と（Ｂ）側面図である。

【図７】

別の光反射溝の一例を示す（Ａ）平面図と（Ｂ）側面図である。

【図８】

本発明の線状発光体の一例を示す正面図である。

【図９】

別の本発明の線状発光体の一例を示す正面図である。

【図１０】

実施例１及び比較例２の視野角度と輝度と関係を示したグラフである。

【図１１】

実施例１及び比較例２の軸方向長さと輝度との関係を示したグラフである。

【図１２】

実施例２及び比較例４の視野角度と輝度と関係を示したグラフである。

【図１３】

実施例２及び比較例４の軸方向長さと輝度との関係を示したグラフである。

【符号の説明】

１　透光性棒状体

３　クラッド

８　光反射溝

８ｃ　光反射面

１０　線状発光体

１２　光源

【書類名】　図面

【図１】



【図２】



【図３】

(A)



(B)



【図４】

(A)



(B)



【図５】



【図６】



【図７】



【図８】



【図９】



【図１０】


4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
輝度（ｃｄ／ｍ２）
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
視野角度（度）
60°
75°
90°
105°
120°
白線

【図１１】


3000
2000
1000
0
輝度（ｃｄ／ｍ２）
0 5 10 15 20
長さ（ｃｍ）
60°
75°
90°
105°
120°
白線

【図１２】


4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
輝度（ｃｄ／ｍ２）
-80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80
視野角度（度）
60°
75°
90°
105°
120°
白線

【図１３】


3000
2500
2000
1500
1000
500
0
輝度（ｃｄ／ｍ２）
0 5 10 15 20
長さ（ｃｍ）
60°
75°
90°
105°
120°
白線

【書類名】　要約書

【要約】

【課題】　溝底に交差する溝壁を両端に有する、所謂両端止めの光反射溝を備えることにより、軸方向の出射光の角度分布と周方向の出射光の角度分布の双方ともが最適化され、側周面から光を高指向性で放射させることができる高性能な線状発光体を提供する。

【解決手段】　少なくとも一端に光入射部を有し、軸方向に沿った周側面上に該光入射部に対面する光反射面を備えた光反射溝を形成した透光性棒状体を少なくとも有してなる線状発光体において、前記光反射溝が前記光反射面の両端に溝壁を有することを特徴とする線状発光体。

【選択図】　図１

特願２００１－１１１００１

出　願　人　履　歴　情　報

識別番号　　［０００００５２７８］

１．変更年月日　　１９９０年　８月２７日
［変更理由］　　新規登録
住　所　　東京都中央区京橋１丁目１０番１号
氏　名　　株式会社ブリヂストン